


硫华促进剂 TMTM(TS)

| 项目 | 技术指标 | |
|-----------------------|----------|---------|
| | 粉料 | 无尘粉料 |
| 目测外观 | 淡黄色或黄色粉末 | |
| 初熔点, °C ≥. | 105.0 | 100.0 |
| 加热减量, % ≤. | 0.30 | 0.40 |
| 灰份, % ≤ | 0.30 | 0.40 |
| 密度, g/cm ³ | 1.37 | 1.37 |
| 筛余物 (150μm) % ≤. | 0.10 | 0.10 |
| 筛余物 (63μm) % ≤. | 0.50 | 0.50 |
| 添加剂, % | - | 1.0-2.0 |

产
品
描
述



一硫化四甲基秋兰姆
分子式: C₆H₁₂N₂S₃
分子量 M.W.: 208.4
CAS No: 97-74-5
EINECS No: 202-605-7

性能 硫华促进剂 TMTM(TS)系淡黄色或黄色粉末，溶于苯、甲苯、氯仿，微溶于乙醇，不溶于汽油和水。

用途 橡胶用超速促进剂，不变色、不污染，用于制造电缆、轮胎、胶管、胶带、艳色和透明制品、鞋类、耐热制品等。在与食品接触的橡胶制品中的应用，请参照 FDA 、 BgVV 有关章节中的规定。

安全与毒性 请参照有关产品安全资料 (SDS)

储存 密封储存在阴凉、干燥、通风良好的地方。避免阳光直接照射。

包装 复合纸袋，内衬塑料薄膜袋，净重 25 公斤；每托 500 公斤。

本产品信息出自我司实验室和所参考的文献资料，因此并不能形成法律效力、或并不能意味着保证或承诺客户在根据自己的配方应用本品的成功性。但是我司会最大程度地在技术上做好专业服务，以方便客户达到其应用本产品的预期目的。

Curekind® TMTM

产品技术说明书 (TDS) 版本 1.3

宁波艾克姆新材料有限公司

电话:0574-87468726 传真:0574-88002102 Email: dychem@actmix.cn 网址 www.actmix.cn